

VERTIKAL FORTIF 617 S

CONÇU & FABRIQUÉ EN EUROPE



DÉSIGNATION

**DURCISSEUR DE FOND EN PHASE SOLVANT EXTRA PÉNÉTRANT
CONSOLIDE LES SUPPORTS PULVÉRULENTS OU TENDRES AVANT ENDUISAGE**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine synthétique.
 - Solution liquide solvantée incolore.
-



DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur.

SUPPORTS

- Tout type d'enduits et supports structurés, anciens mortiers et vieux badigeons, tendres ou friables non peints avant de ré-enduire.
 - Briques, pierres, béton, béton banché, béton cellulaire, parpaings.
 - Tous matériaux de toitures (terre cuite, tuiles béton, ardoises, fibrociment, etc.).
-



ASSURANCE

VERTIKAL FORTIF 617 S est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.





PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Idéal pour durcir les fonds pulvérulents, tendres ou affaiblis.
- Améliore et favorise l'adhérence des enduits.
- Haut pouvoir pénétrant.
- Procure cohésion et dureté des supports traités.
- Action rapide et efficace, séchage en 25 min.



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1 et 42.1 en vigueur.
- Les fonds doivent être propres, cohérents, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.
- Pour les désordres de surface générés par les sels, appliquer le **VERTIKAL STOPSEL**.
- Pour traiter les remontées d'humidité, utiliser le Procédé **VERTIKAL AQUASTOP**.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Appliquer de bas en haut avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur.
- Ne pas appliquer sur des fonds bloqués, gelés ou surchauffés.
- Nettoyage du matériel : à l'alcool à brûler.

CONSOMMATION

- 0,15 L/m².
- Cette quantité peut être plus élevée selon la planéité et la porosité du support.

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT (variables suivant données ci-dessous)

Température ambiante : 23 °C - Humidité Relative : 50 %. (voir tableau "Guide d'utilisation des produits VERTIKAL®")

- Sec : 25 minutes.
- Recouvrable : 6 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

